

Технический лист №6.03 Версия от 03.2014г.

## Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04

ТУ 5775-006-72746455-2007

### Описание продукции

Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 - это готовый к применению материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного технологическими добавками. Не содержит растворителей.

### Область применения

Предназначен для:

- проведения подготовительных работ внутри помещений;
- для грунтовки цементно-песчаных, бетонных и других поверхностей перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов;
- для обеспечения прочного сцепления гидроизоляционного покрытия с основанием.

Расход праймера — 0,25–0,35 л/м<sup>2</sup>.



### Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Содержание битума с эмульгатором, в пределах	%	25-40	ГОСТ Р 52128
Температура размягчения, не ниже	°С	75	-  -
Условная вязкость при (20,0±0,5) °С, в пределах	с	5-30	-  -
Время высыхания, не более	ч	1	ТУ 5775-006-72746455-2007

### Производство работ

Согласно общего Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов Корпорации ТехноНИКОЛЬ, согласно Руководству по гидроизоляции подземных сооружений Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Диапазон температур применения от +5°С до +30°С.

Время высыхания праймера при стандартных условиях не более 1 ч.

Продукт на основе воды, не содержит органических растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре не ниже +5°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

### Сведения об упаковке

Металлические евроведра по 10л и 20 л.