ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист №6.23 Версия от 03.2014г.

Мастика битумно-полимерная антикоррозионная AquaMast

ТУ 5775-066-72746455-2012

Описание продукции

Мастика битумно-полимерная антикоррозионная AquaMast представляет собой раствор нефтяного битума, полимеров и адгезионных добавок в органических растворителях.

Область применения

Материал предназначен для антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков, труб.
Расход мастики — 0,5 л/м^2.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Условная вязкость, в пределах	с	30-60	По ГОСТ 8420-74
Массовая доля летучих веществ, в пределах	%	50-65	ГОСТ Р 52487-2010 (ИСО 3251:2008)
Время высыхания, не более	ч	12	ТУ 5775-066-72746455-2012, п 4.5
Прочность сцепления с металлом, не менее	МПа	0,5	ГОСТ 26589-94

Производство работ

Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Упаковка

Металлические евроведра по 2,4 кг и 8 кг.